

HOUGHTO DRAW 756

Pasta Emulsionable para Embuticiones Severas de Acero

DESCRIPCION

HOUGHTO-DRAW 756 es una pasta emulsionable de color crema, desarrollada especialmente para las operaciones de deformación más severas. Este producto ha sido formulado a base de una mezcla de aditivos altamente lubricantes y emulgentes que permiten obtener las máximas prestaciones.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

ENSAYO	VALOR TIPICO
Aspecto	Pasta
Color	Crema
Olor	Suave
Punto Inflamación	> 100 °C
Emulsión 5% agua destilada	
Aspecto	Dispersión homogénea
pH	10

HI = Test desarrollado por Houghton Ibérica

APLICACIONES

HOUGHTO-DRAW 756 se aplica en un amplio campo de operaciones de deformación de todo tipo de aceros, incluso acero inoxidable, especialmente efectivo para operaciones de alta severidad en embutición como fregaderos, extintores.

Por otro lado, este producto no se atasca o pega en sistemas de recirculación mezclándose fácilmente con agua y formando bajos niveles de espuma.

Puede ser fácilmente aplicado con brocha, rodillo, pincel...

MODO DE EMPLEO

HOUGHTO-DRAW 756 se puede usar puro o diluido con agua. La emulsión debe formarse añadiendo agua sobre el producto y no al revés. Si se emplea diluido es necesario vigilar la calidad del agua para obtener las máximas prestaciones.

Para conseguir una buena homogeneización del producto se recomienda una agitación mecánica previa. HOUGHTO-DRAW 756 puede ser eliminado usando un detergente alcalino, o simplemente con agua.

SEGURIDAD E HIGIENE

HOUGHTO-DRAW 756 está exento de compuestos tóxicos o potencialmente cancerígenos. En la manipulación del producto deben tomarse las precauciones que se adoptan en el uso de productos industriales.

ALMACENAMIENTO

HOUGHTO-DRAW 756 debe almacenarse en local seco y cubierto, evitando las temperaturas extremas. Se aconseja mantener entre 5 y 35°C.

SUMINISTRO

HOUGHTO-DRAW 756 se suministra habitualmente en bidones de 30 y 200 Kg.

• Con licencia de HOUGHTON INTERNATIONAL INC.

Nº edición: 2

Fecha revisión: 01/11- SF

La información contenida en esta Noticia Técnica es, en lo que respecta a nuestros conocimientos, correcta. Dado que el uso final del producto está fuera de nuestra supervisión, no nos hacemos responsables de su empleo indebido. Los valores aquí presentes son datos promedios y cualquier diferencia es debida al margen de especificación propio del proceso de fabricación.

HOUGHTON IBERICA, S.A.

P.I. Can Salvatella - Avda. Arraona, 73-79
08210 Barberà del Vallès BARCELONA
Tel. +34 93 718 85 00
Fax +34 93 718 93 00
info@houghton-ib.com

