PANOLIN
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
Telefon +41 44 956 65 65
Telefax +41 44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com

PANOLIN ARC-FLUID XR 230

Agent antirouille – contenant des solvants

PANOLIN ARC-FLUID XR 230:

- est un agent antirouille de couleur sombre et élastique pour une protection durable des surfaces métalliques
- forme un film de 23 µm extrêmement résistant par rapport au sel dissous et à l'eau salée
- contenant des solvants, contient du white spirit et de l'essence minérale
- bonne applicabilité

Application (respecter les directives du constructeur)

- convient particulièrement comme antirouille pour automobiles et autres véhicules
- outils agricoles

Utilisation

PANOLIN ARC-FLUID XR 230 peut être appliqué par immersion, vaporisation ou au pinceau.
PANOLIN ARC-FLUID XR 230 ne peut être utilisé qu'en plein air ou dans des locaux très bien ventilés.

Durée de la protection contre la rouille (valeurs d'essai/épaisseur de film typique ≈ 23 µm)

- 25 jours/sel dissous à 5 %
- 60 jours/essai en chambre d'humidification (film de protection toujours efficace après la fin de l'essai)

Données techniques (valeurs moyennes ; les tolérances habituelles sont applicables)

PANOLIN ARC-FLUID XR 230	No du produit	Densité en g/cm³ 15°C	Epaisseur du film en µm	Point d'éclair Cleveland en °C
	56410	0.980	23	< 28

Indications de sécurité Ces indications figurent sur l'étiquette du contenant ou, de manière détaillée, sur la fiche des données de sécurité (peut être commandée chez PANOLIN)

20171102 — © by PANOLIN / NW&F — Sous réserve de modifications
Version française: Isabelle Puget